



TURMOPAST TF



Ausgabedatum: 19.09.2013

TURMOPAST TF ist ein schnell trocknender, hochdruckbeständiger und lufttrocknender PTFE-Gleitlack. Es haftet ausgezeichnet auf glatten Oberflächen aller Metalle und Kunststoffe und ist beständig gegen extreme Temperaturen.

TURMOPAST TF eignet sich zur Trockenschmierung in staubiger Atmosphäre.

Besondere Eigenschaften

- Verbessertes Reibungs- und Verschleißverhalten
- Hohe Flächenbelastbarkeit
- Guter Korrosionsschutz
- Beständig gegen eine Reihe von Chemikalien und Lösemitteln
- Extrem haftstark

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	weiß		
Dichte bei 20 °C	0,85	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-180 bis +260	°C	
Pourpoint	≤ -70	°C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	12	°C	DIN EN ISO 2592
Filmdicke	ca. 10	µm	

Typischer Einsatzort

TURMOPAST TF dient für verbesserten Einlauf von Getrieben und schmiert Gleitflächen bei hohen Temperaturen in Toaströstern, Ofenwagenlagern, Spindeln etc..
Es kann zur Lebensdauerschmierung eingesetzt werden.

TURMOPAST TF zeichnet sich durch einfache Anwendung aus. Es trocknet in weniger als 5 Minuten.

Gebrauchsanweisung

Sprühdose vor Gebrauch gut schütteln, bis Metallkugeln deutlich hörbar sind.
Teile aus ca. 10 - 20 cm Entfernung einsprühen. Dose möglichst senkrecht halten.

Bitte beachten

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.
Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Verpackungseinheiten

12 x 400 ml Spraydosen, 6 x 1 l Flaschen, 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Fass

Die Produkte unterliegen strengen Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werkspezifikationen. Eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall kann infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren jedoch nicht gegeben werden. Deshalb empfehlen wir die Durchführung von Praxisversuchen. Jegliche Haftung bleibt ausdrücklich ausgeschlossen.

LUBRICANT CONSULT GMBH · Gutenbergstrasse 13 · 63477 Maintal (Germany)
Tel: +49 (0) 6109 / 7650-0 · Fax: +49 (0) 6109 / 7650-51 · E-Mail: webmaster@lubcon.com · Internet: <http://www.lubcon.com>