

RENOLIT PU-MA 2

Beschreibung

RENOLIT PU-MA 2 ist ein vollsynthetisches Hochtemperaturfett mit einem organischen Verdicker und Festschmierstoffen. RENOLIT PU-MA 2 zeichnet sich durch eine außergewöhnlich hohe thermische Stabilität, Langzeit-Korrosionsschutz, gute Wasserbeständigkeit und optimale Schmiereigenschaften über einen weiten Temperaturbereich aus.

Anwendung

RENOLIT PU-MA 2 wird als Langzeitschmierstoff für die Wälz- und Gleitlagerschmierung in einem weiten Temperaturbereich eingesetzt.

RENOLIT PU-MA 2 ist geeignet für die Schmierung von Elektromotoren, Heißluftgebläsen, Trockenzylindern in der Papierindustrie, Kalanderlagern etc.

Vorteile

- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Gute mechanische Stabilität
- Hohes Lasttragevermögen
- Guter Korrosionsschutz
- Gute Wasserbeständigkeit
- Gute Tieftemperatureigenschaften

Lagerdauer

Die Mindestlagerdauer beträgt bei sachgerechter, sorgfältiger Lagerung in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C und original verschlossenen Gebinden 36 Monate. Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

VORLÄUFIGE PI 5-5084, Seite 1/2, PM 5, 01/16

RENOLIT PU-MA 2

Eigenschaften

Eigenschaften	Einheit	Daten	Prüfung nach
Kennzeichnung	-	KPFHC 2 R-40 ISO-L-X-DFEB 2	DIN 51 502 DIN 6743-9
Farbe	-	hellbraun	-
Tropfpunkt	°C	≥ 240	IP 396
Walkpenetration (Pw 60)	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
NLGI-Klasse	-	2	DIN 51 818
Verhalten gegenüber Wasser	Bew.-Stufe	1 - 90	DIN 51 807-1
VKA-Schweißkraft	N	2600	DIN 51 350-4
Korrosionsschutzeigenschaften (SKF-Emcor-Verfahren)	Korr.-grad	0 - 0	DIN 51 802
Korrosionswirkung auf Kupfer bei 120 °C	Korr.-grad	1 - 100	DIN 51 811
Grundölviskosität bei 40°C	mm ² /s	100	DIN 51 562-1
Gebrauchstemperaturbereich	°C	-40 bis +180	DIN 51 825

VORLÄUFIGE PI 5-5084, Seite 2/2, PM 5, 01/16

Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.